

0/1 de PERCHE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

cat A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	4	FM	MB	EN_W
Etendue e	10		50		10				0.6		
V.S.S.+U	11.0		54.0		100.0				2.75		
V.S.S.	10.0		52.0		99.0				2.60	1.00	
V.S.I.	0.0		2.0		85.0	95.0	100.0	100.0	2.00		
V.S.I.-U	0.0		0.0		83.0	94.0	100.0		1.85		
Ecart-type max			15.15						0.18		

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/10 au 23/06/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	4	FM	MB	EN_W
Maximum	1.2	5.0	11.0	57.5	98.9	99.9	100.0	100.0	2.47	0.84	6.8
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2.7	10.4	56.5	98.9	99.9	100.0	100.0	2.42	0.85	6.0
Moyenne Xf	0.8	1.6	8.8	53.4	98.6	99.7	100.0	100.0	2.38	0.79	4.6
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0.5	7.2	50.4	98.3	99.5	100.0	100.0	2.33	0.72	3.3
Minimum	0.1	0.7	6.6	46.6	98.2	99.4	100.0	100.0	2.31	0.64	2.0
Ecart-type	0.31	0.86	1.24	2.44	0.23	0.18	0.00	0.00	0.040	0.052	1.10
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20



W1L 9.00.7.2 (c) Arcade 1996,200

Laboratoire